



Gazon Greenplay®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de couleurs dans la gamme	6 couleurs disponibles : Vert, rouge, bleu, noir, jaune et blanc
Nature de la fibre	100 % gazon tufté mono-filament PE bouclé
Garantie	10 ans
Dtex	8 800 / 8
Hauteur de brin	12 mm
Jauge	3 / 8
Perméabilité	3 600 litres / heure / m ²
Tenue au feu	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm - ISO 11925-2 Efl-S1 sans remplissage - ISO 11925-2
Nombre de touffe au m ²	24 150
Poids total	2 164 g / m ²
Support du dossier primaire / secondaire	Dossier primaire : 100 % PP Thiobac stabilisé aux UV : 164 g / m ² (+/- 10 %) Dossier secondaire : composé de latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec trous de drainage : 1 000 g / m ² (+/- 10 %)
Traitements	Stabilisé aux UV, conforme à la norme DIN 53387 - sans plomb ni cadmium
Poids de fibre	1 000 g / m ² (+/- 10%)
Sans remplissage	Option 5 kg / m ²
Nature du dossier	PP recouvert de latex
Carrossable	Oui avec du sable de silice arrondi, lavé et séché, granulométrie 0,2 - 1,0 mm
Conditionnement	Largeur 2 ou 4 m—Longueur au cm

DESCRIPTIF CCTP

Gazon synthétique Greenplay® composé à 100 % de fibres monofilament PE bouclé (polyéthylène - PE). Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Poids du dossier primaire 164 g / m² et poids du dossier secondaire 1 000 g / m² (+/- 10 %). Hauteur des brins 12 mm (+/- 10%). Poids des brins : 1 000 g / m². Poids total 2 164 g / m². 24 150 touffes au m². Perméabilité 3 600 litres / heure / m². Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m². Conditionnement largeur 2 et 4 mètres, longueur au cm. Type Greenplay® ou équivalent.



