



Gazon Deauville



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de couleurs	4 couleurs de fibres
Nature de la fibre	Combinaison de la forme S-shape, droite et non directionnelle et de la forme ovale texturé
Garantie	15 ans
Dtex	12 900 / 8 / 8
Hauteur de brin	45 mm
Jauge	5 / 8
Structure de brin	Monofilament PE droit, monofilament PE non directionnel et monofilament PP bouclé
Perméabilité	3 600 litres / heure / m ²
Tenue au feu	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm Efl-S1 sans remplissage
Nombre de touffe au m²	7 575
Poids total	2 225 g / m ²
Poids du dossier primaire / secondaire	Dossier primaire : 100% PP Thiobac [®] avec molleton, noir, stabilisé aux UV, poids 155 gr/m (+/- 10 %) Dossier secondaire : composé de latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec trous de drainage, poids : 850 gr/m (+/- 10 %)
Poids de fibre	1 220 g / m ² (+/- 10%)
Sans remplissage	Option 5 kg / m ²
Nature du dossier	PP recouvert de latex
Conditionnement	Largeur 1, 2, 3 et 4 mètres (+/- 2 cm) Longueur au centimètre (25 m max) (+/- 20cm)

DESCRIPTIF CCTP

Gazon Deauville composé de fibres S-shape (polyéthylène - PE et polypropylène - PP) de 4 couleurs différentes. Structure de brin Monofilament PE droit, monofilament PE non directionnel et monofilament PP bouclé. Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Dtex 12 900 / 8 / 8. Poids du dossier primaire 155 g / m² et poids du dossier secondaire 850 g / m² (+/- 10 %). Hauteur des brins 45 mm (+/- 10%). Poids des brins : 1 220 g / m². Poids total 2 225 g / m². 7 575 touffes au m². Perméabilité 3 600 litres / heure / m². Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m². Conditionnement largeur 1, 2, 3 et 4 mètres, longueur au centimètre (25 m max).
Type Deauville ou équivalent.

